

VALZERpaint

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE

223

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VALZERpaint è una superpittura lavabile-traspirante per interni a base di resine viniliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e particolari additivi che conferiscono una particolare pennellabilità e distensibilità. La sua formulazione esclusiva che ne consegue conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: gradevole aspetto al tatto, ottima copertura e ottima traspirabilità con buona resistenza al lavaggio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso specifico: | 1,45 - 1,60 kg/l |
| Viscosità di fornitura: | Tixotropica |
| Colori: | Bianco |
| Applicazione °C: | 5-30° C umidità max 85% |
| Lavaggio attrezzi: | Acqua |
| Stoccaggio: | Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. |
| Confezioni: | 2,5 lt - 5 lt - 14 lt |

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di VALZERpaint diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di fissativo ROSACRYL o TATO , applicare due mani di VALZERpaint diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.



STRUMENTI: Pennello - Rullo - Spruzzo



DILUIZIONE: Acqua 30-60% in volume



RESA TEORICA: 9 - 11 mq/lt



ESSICCAZIONE: Fuori polvere : 20 minuti
Completa: 24 ore

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.