



PITTURA PRIMAVERA TITANIUM

(Cod. 187.101)

**SCHEDA
TECNICA**

Pittura all'acqua traspirante extra bianca da usarsi esclusivamente all'interno. Di facile applicazione, ottima copertura e buon punto di bianco.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Emulsione di un copolimero aceto vinilico; cariche coprenti; biossido di titanio.
VISCOSITA' BROOKFIELD	14.000 CPS
RESIDUO SECCO	70%
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Alta.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.
PUNTO DI BIANCO	88±2.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: E' idoneo per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Si raccomanda di non applicare PITTURA PRIMAVERA TITANIUM con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

PREPARAZIONE SUPPORTI: E' di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorate al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare PITTURA PRIMAVERA TITANIUM, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se invece si tratta di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

Si raccomanda di non usare PITTURA PRIMAVERA TITANIUM in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua MAX 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 MANO	JOLLY FIX (Cod. 109.001) Diluito con acqua MAX 300% o UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) Diluito con acqua 1:1 1 MANO	
FINITURA	PITTURA PRIMAVERA TITANIUM 2 MANI	PITTURA PRIMAVERA TITANIUM 2 MANI	PITTURA PRIMAVERA TITANIUM 2 MANI

ESSICCAZIONE	1-1,5 ore fuori polvere, 10-12 ore in profondità.
RESA	8-10mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	30 ±10% secondo le esigenze con acqua di rete.
ATTREZZI	Rullo, pennello o spruzzo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE: Bianco.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 2.5 Litri; 5 Litri e 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Giu. 12; rev.: 02; Am/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it